



Den Braven Sealants

Technický list 14.75

TECTANE Auto těsnění 230-17

Výrobek Jednosložkový elastický těsnicí, rychleschnoucí tmel na bázi polysiloxanů. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj.

Vlastnosti

- ☒ Nepřetíratelný;
- ☒ Velmi rychlá tvorba povrchové slupky – 5 min.
- ☒ Velmi vysoká přilnavost na sklo a kovové části karoserie;
- ☒ Trvale pružný, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům;
- ☒ Velmi vysoká přilnavost na pryž, lakované kovy a jejich kombinace;

Použití

- dotěšňování čelních, bočních a zadních skel automobilů (tzv. do gumy);
- dotěšňování střešních oken, protislunečních clon uložených (tzv. do gumy);
- pro osobní, nákladní automobily, trucky, lokomotivy všech druhů trakcí;
- těsnění spojů v kombinaci materiálů – sklo, eloxovaný hliník, nerezová ocel apod.;

Barva Černá.
Balení Kartuše 310 ml;

Technické údaje

Základ		polysiloxan	
Konzistence		tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,04	
Tepelná odolnost	°C	-50 / + 180	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	- 15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	150	(3 mm / 6,3 Bar)
Stěkavost	mm	>2	(ISO 7390)
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	5	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Vytvrzení	mm	1,5	(za 24hod / 23°C / 50% rel. vlhk.)
Tažnost	%	650	(dle DIN 53 504)
Pevnost v tahu	MPa	1,9 (N/ mm ²)	(dle DIN 53 504)
Tvrdość dle Shore A(3s)		17	(dle DIN 53 505)
Trvanlivost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C < +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živé podklady.

Podklad Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Applikace Špičku kartuše seřízněte dle požadavku. Vytlačujte mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Stykové plochy musí být suché, čisté bez mastnot, prachu a volných částic.

Čištění Materiál : ihned technickým benzínem / ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní údajový list 14.75» Dodržujte běžná hygienická opatření, při práci nejíst, nepít, nekouřit, dobře větrat pracoviště.

Aktualizace Aktualizace dne: 05.04.2004

Vyhotovil L Kousal, dne: 03.04. 2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: 359 - 25366483

www.denbraven.cz